vitality LAMINATE

TECHNICKÝ LIST
Vitality Ultra
UTXXXXXXAP

Vydání 06.2026

CHARAKTERISTIKY PRODUKTU

FORMÁT		
Šířka	192	mm
Délka	1261	mm
Počet lamel v balení	9	
m^2 v balení	2,179	m^2
Drážky	s lisovaným zkosením po obvodu	
Tloušťka	8,0	mm
Pero a drážka	Uniclic	
Voděodolnosti	Yes	

STRUKTURA LAMELY



1. Vynikající vrstva odolná proti opotřebení a poškrábání
2. Křišťálově čistý dekor
3. HDF jádro odolné proti vlhkosti
4. Zádní stabilizátor

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

	METODA	PARAMETRY			
Třída použití	EN ISO 10874			Třída	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Oznámený subjekt	NB 0493 - Centexbel	DOP: Na balení	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Schválený orgán	AB 8515 - Centexbel	DOP: Na balení	
Záruka	Použití v obytných prostorech	viz záruka		25	let
	Použití v komerčních prostorech	viz záruka		10	let
	Voděodolnost			10	let
		(stojící voda)		72	hodin

VšEOBECNÉ ÚDAJE (PODLE EN 13329)

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM		HODNOTY	
Odolnost proti opotřebení	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	cykly	≥ 6000	cykly
Třída opotřebení	EN 13329		AC4		AC5	
Odolnost proti nárazu	EN 17368	malý míč	≥35 mm			
	EN 13329	velký míč	≥600 mm			
Odolnost proti poškrábání	EN 438-2, 25		Náboj	≥ 3N		
Vliv kolečkové židle	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	cykly		
Bobtnání tloušťky	ISO 24336	po 24h ponoření při teplotě 20 °C	≤ 18%			
zamykání síla	ISO 24334	Fs0,2 dlouhá strana	≥ 1 kN/m			
		Fmax dlouhá strana				
		Fs0,2 krátká strana	≥ 2 kN/m			
		Fmax krátká strana				
Vliv nohy nábytku	EN ISO 16581		žádné viditelné poškození, při testování s nohou typu 0			
Zvuk povrchu	EN 13329	N/mm^2	≥ 1,25			
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1		Odolnost vůči bodovému zatížení	≤ 0,05 mm		
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2	Skupina 1, 2	Třída	5		
		Skupina 3	Třída	4		
Celkový vzhled	EN 13329	Výškové rozdíly	≤ 0,15 mm			
		Mezery ve spárách	≤ 0,20 mm			
		Podélné prohýbání	Konkávní ≤ 0,50%			
			Konvexní ≤ 1,00%			
		Příčné prohýbání	Konkávní ≤ 0,15%			
			Konvexní ≤ 0,20%			
Rozměrové změny materiálu po změnách relativní vlhkosti	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm			
		δw	δw average ≤ 0,9 mm			
Světelná stálost	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	šedá reference	Třída	≥ 4		

vitality
LAMINATE

TECHNICKÝ LIST

TEKNINEN TUOTEKORTTI

Vitality Ultra

Vydání UTXXXXXXAP

Versio 06.2026

VŠEOBECNÉ ÚDAJE (PODLE EN 13329)

YLEISET VAATIMUKSET (I	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY
Voděodolnosti	**MENETELMÄ**	**Kvalitativní hodnocení pro obnovení objemu**	**STANDARDIEN VAATIMUKSET**	**ARVOT**
Vedenkestävyys	ISO 4760	Kvantitativní hodnocení pro obnovení objemu	< 3	1
		Netěsnost spoje	Žádný požadavek	Žádný únik
		Sauma vuodot	Ei sovelleta	Ei vuotoja

JINÁ TECHNICKÁ DATA

MUUT TEKNISET TIEDOT	METODA	PARAMETRY			
Útlum kročejového hluku	**MENETELMÄ**	**PARAMETRIT**			(V závislosti na použité podl
Podlahové vytápění	ISO 712/2		Viz speciální pokyny	Vhodný	(Riippuen käytetystä alusmateriaalista)
Lattialämmitys	EN 717-1		Katso erityisohjeet	Sopiva	
Antistatické vlastnosti	EN 717-1	ppm		< E0,5	
Požární klasifikace	EN 13501-1	Třída		≤ 2,0 kV	
Odolnost proti teplu	EN 13501-1	Luokka		Cfl-s1	
Odolnost proti uklouznutí	EN 12667	m^2K/W		0,055	m^2K/W
Liukastumisen esto	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30	
	EN 16165:2021-10 Annex B	Vlhký		R12	Třída 3
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	märkä		$PTV_{37 \geq 45}$	Luokka 3

CERTIFIKATY

SERTIFIKATIT	
AFFSET	SE/035/001
PEFC	PEFC/07-32-37
EPD	PEFC/07-32-37
EPD	